

## AS1606 (1056N) 1K Thixotropes Silikon mit niedriger Korrosion

### Einleitung

**AS1606** ist ein schnell aushärtendes 1-komponentiges Dicht- und Klebesilikon. Es wurde speziell für Verklebungen entwickelt, die eine Kombination von guter Haftung/Verbindung, ausgezeichneten physikalischen Eigenschaften und keiner Korrosion verlangen. Das Oxime vernetzende Silikon erzeugt ausgezeichnete physikalische Eigenschaften und eine gute Haftung auf Kunststoffen und vielen anderen Substraten. Obwohl es nicht komplett neutral aushärtet ist es doch von geringer Korrosivität.

### Wichtige Eigenschaften

- Ausgezeichnete Haftung aus Kunststoff
- Geringe Korrosivität
- Ausgezeichnete Haftung auf vielen Substraten ohne Primer

### Aushärte- und Gebrauchsinformationen

#### Wie zu verwenden

**AS1606** wird fertig für die Anwendung geliefert. Es kann direkt mit manuellen oder pneumatischen Dosiereinrichtungen verwendet werden.

Das Material kann auch direkt aus dem Behälter mit einer Dosiereinheit gefördert werden.

#### Anwendung und Aushärtung

Die Flächen auf welche **AS1606** aufgetragen werden soll müssen trocken, sauber und frei von Fetten, Ölen, Schmutz und anderen Verunreinigungen sein.

Eine Vorbehandlung mit einem Primer / Haftvermittler ist normalerweise nicht notwendig.

Bei der Verwendung als Kleber sollte er einseitig aufgetragen und mit der anderen Seite innerhalb von 30-60 Sekunden verbunden werden. Wichtig ist das die Klebeflächen gereinigt und frei von Verschmutzungen sind.

Für eine optimale Verklebung sollte die Überlappung 1-3mm betragen.

Die verklebten Teile sollte mindestens für 24h ungestört nachhärten können. Eine verlängerte Aushärtezeit ermöglicht eine komplette Durchhärtung. Komplet ist das Material nach 7 Tagen durchgehärtet.

Revisiionsdatum 11.07.2011

| Eigenschaft   | Testmethode | Wert           |
|---|-------------|----------------|
| <b>Nicht ausgehärtetes Produkt</b>                              |             |                |
| Farbe:  |             | Transluzent    |
| Erscheinung:  |             | Pastös         |
| Hautbildungszeit:   |             | 8 Minuten *    |
| 3mm Durchhärtung:   |             | 10 Stunden *   |
| Extrusions Rate:  |             | 180 g / Minute |
| Viskosität  |             | mPas           |
| * gemessen bei 23°C <sup>+/-2°C</sup> und 65% Luftfeuchtigkeit. |             |                |

| <b>Ausgehärtetes Elastomer<br/>(nach 7 Tagen bei 23°C<sup>+/-2°C</sup> und 65% Luftfeuchtigkeit)</b> |                |              |
|--|----------------|--------------|
| Zugfestigkeit:   | BS903 Part A2  | 1.50 MPa     |
| Bruchdehnung:  | BS903 Part A2  | 530 %        |
| Elastizitätsmodul:   |                | MPa          |
| Modul bei 100% Dehnung:  | BS903 Part A2  | MPa          |
| Reißfestigkeit:  | BS903 Part A3  | 4.0 kN/m     |
| Härte:   | ASTM D 2240-95 | 25° Shore A  |
| Spezifische Dichte:  | BS 903 Part A1 | 1.03         |
| Lineare Schrumpfung:   |                | 1%           |
| Wärmeleitfähigkeit:  |                | 0.20 W/mK    |
| Wärmeausdehnung  |                |              |
| Volumetrisch   |                | 892 ppm / °C |
| Linear   |                | 297 ppm / °C |
| Min. Einsatztemperatur:  |                | -50 °C       |
| Max. Einsatztemperatur:  | AFS 1540B      | 220 °C       |

| <b>Elektrische Eigenschaften</b> |            |             |
|----------------------------------|------------|-------------|
| Volumenwiderstand:               | ASTM D-257 | >1E+15 Ω.cm |
| Dielektrische Konstante:         | ASTM D-150 |             |
| bei 1MHz                         |            | 3.0         |
| Verlustfaktor bei 1MHz:          | ASTM D-150 | 2.5E-3      |

#### Haftungsversuche

Scherfestigkeit bei Überlappung: ASTM D 1002 kg/cm<sup>2</sup>

|                  |      |
|------------------|------|
| Aluminium        | 5.85 |
| Rostfreier Stahl | 8.35 |

Es werden eigene Versuche empfohlen um ein optimales Ergebnis im Anwendungsfall zu bekommen.

Alle Werte sind typisch und nicht als Spezifikation zu verstehen.

**Gesundheit und Sicherheit** – Sicherheitsdatenblätter stehen zur Verfügung.

**Verpackungen** – 310 ml Kartuschen, andere Behälter auf Anfrage.

**Lager- und Lebensdauer** – mindestens 18 Monaten in ungeöffneten original Gebinden unterhalb 40°C.

The information and recommendations in this publication are to the best of our knowledge reliable. However nothing herein is to be construed as a warranty or representation. Users should make their own tests to determine the applicability of such information or the suitability of any products for their own particular purposes. Statements concerning the use of the products described herein are not to be construed as recommending the infringement of any patent and no liability for infringement arising out of any such use is to be assumed.